

Farbauswahl Bauteile Ecomur aus Glasfaserbeton

Mineralisches Bauprodukt, Farbabweichungen möglich

hellgrau 001 (Standard)

ähnlich NCS S 1500-N

betongrau 002 (Spezial)

ähnlich NCS S 3502-B

beige 003 (Spezial)

ähnlich NCS S 2005-Y10R

cremeweiss 004 (Spezial)

ähnlich NCS S 1002-Y

reinweiss 005 (Spezial) *

ähnlich NCS S 0500-N

zementgrau 006 (Sonder)

ähnlich NCS S 2502-Y

anthrazit 007 (Sonder) **

nur für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenelemente geeignet

ähnlich NCS S 5502-B

cappuccino 008 (Sonder)

ähnlich NCS S 2005-Y70R

lachs 009 (Sonder)

ähnlich NCS S 2020-Y70R

mint 010 (Sonder)

ähnlich NCS S 2005-G20Y

Glasfaserbeton hergestellt gemäss EN 1169

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Rohdichte:	2,0 kg/dm ³
Brandkennziffer:	6.3
E-Modul:	20,0 kN/mm ²
Proportionalitätsgrenze LOP ¹⁾ :	8,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit MOR ¹⁾ :	10,0 N/mm ²
¹⁾ nach EN 1170-5	

Eco-devis 342: ökologisch interessant

* Farbe reinweiss 005 immer mit Imprägnierung.

** Farbe anthrazit 007 immer mit Schutzbeschichtung matt.

Farbangaben in NCS als Annäherung gilt für schalungsglatte Oberfläche.

Eine vorgängige Materialbemusterung ist erforderlich. Oberflächentexturen, Wolkenbildungen, Poren usw. können farbverändernd wirken.

Abweichungen gedruckter Farben vom Originalton vorbehalten.